751 - SMALTO UNIVERSALE

Smalto brillante per esterni e interni

DESCRIZIONE	Smalto universale facile da applicare, con buona resa, copertura e potere riempitivo. Assicura una valida protezione contro l'aggressione degli agenti atmosferici. Utilizzato anche come finitura brillante su supporti in ferro e in legno. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE SUPERFICI NUOVE O SVERNICIATE I supporti devono essere privi di sporco, tracce di grasso, ruggine, etc. Applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: es. su ferro ANTIRUGGINE FONDO/ 3POWER BIANCO, su legno PITTURA OPACA DI FONDO. SUPERFICI GIA' PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO. FINITURA Applicare 2 mani di SMALTO UNIVERSALE. *Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 48 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.*

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Destinazione d'uso	Legno, ferro, opportunamente preparati	SMALTO A SOLVENTE
• facile applicazione	Base	Legante oleo – sintetico.	
• buona copertura	Aspetto del film	Brillante.	
• buona resa	Applicabilità	★★★★☆	
	Copertura	★★★☆☆	
	Resistenza UV	★★★☆☆	
	Resistenza al graffio	★★★★☆	
	Resa pratica	8-9 m²/L per mano in funzione del tipo di supporto.	
	Attrezzi	Pennello, rullo.	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore. *Il tempo di essiccazione aumenta al diminuire della temperatura e ad umidità elevate.*	

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati (30-40μ) ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere raggiunti con più applicazioni successive. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acquaragia. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/d): 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 300 g/l COV.

CQ Rev 00 – Dicembre 2017

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it