



fai da te

978 – RAVVIVANTE PER LEGNO

Prodotto base acqua per legni già verniciati a vista

DESCRIZIONE

Rivitalizzante all'acqua, particolarmente indicato per ridare tono ed elasticità a serramenti, perlinati, staccionate, oggettistica varia in legno esposta all'esterno. Il trattamento ripetuto almeno annualmente ravviva il colore e la luminosità originali, rinnovando l'aspetto estetico e di protezione iniziale, limitando gli interventi di ripristino totale. Applicabile facilmente su qualsiasi tipo di finitura monocomponente, già esposta agli agenti atmosferici e per questo opacizzata. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, polvere, grasso, resina, vernici in fase di distacco, ecc.

FINITURA

Applicare 1-2 mani di RAVVIVANTE LEGNO.

Vantaggi		Info Tecniche	
• eco friendly	Destinazione d'uso	Legno infissi, manufatti, perlinati, mobili, bricolage	
• facile applicazione	Base	Resine acriliche in emulsione acquosa	
• pronto all'uso	Aspetto del film	Trasparente	
• idrorepellente	Applicabilità	★★★★★	
	Resistenza all'esterno	★★★★★	
	Elasticità	★★★★★	
	Facilità di manutenzione	★★★★★	
	Resa pratica	> 15 m ² / L in funzione dell'assorbimento del legno	
	Attrezzi	Pennello, straccio	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 30-60 min. La seconda mano dopo 8-10 ore	

RAVVIVANTE AD ACQUA

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Neutro

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Agitare accuratamente prima dell'uso. Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare su vernici bicomponenti, ad alta brillantezza e su legni ammalorati ed ingrignati. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 100 g/l COV. "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."