

981 - ANTIRUGGINE FONDO AD ACQUA

Primer ancorante antiruggine

DESCRIZIONE

Primer ancorante per i più svariati supporti, con elevate caratteristiche anticorrosive. Offre ottima adesione e protezione su ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, legno, vetro, piastrelle, vecchie pitture monocomponenti etc. Facile applicazione, buona copertura, rapida essiccazione, inodore, permette di avere un ciclo verniciante interamente a base acqua, con ottime caratteristiche di resistenza anche all'esterno. Il prodotto è formulato a basso VOC con materie prime ecosostenibili. Ideale per il fai da te

PREPARAZIONE

SISTEMA **APPLICATIVO** I supporti devono essere carteggiati, sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso, ruggine. Rimuovere vecchie pitture sfarinanti e non aderenti. Su supporti ferrosi eliminare eventuali tracce di calamina. Su supporti zincati, eliminare eventuali formazioni di Sali e sgrassare accuratamente. Applicare 1-2 mani di ANTIRUGGINE FONDO AD ACQUA..

FINITURA

Sovrapplicabile esclusivamente con smalti all'acqua (es. SMALTO BRILLANTE o SATINATO AD ACQUA).

→ ←	INTERNO-ESTERNO
	GAMMA COLORI

Grigio

3Q Rev 00 - Gennaio 2018

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi		Info Tecniche	
antiruggine	Destinazione d'uso	Ferro, alluminio, PVC, lamiera zincata, supporti difficili, legno	
• eco friendly	Base	Polimeri acrilici in emulsione e pigmenti anticorrosivi a basso impatto ambientale	
facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	****	
	Potete antiruggine	****	
	Adesione su supporti difficili (es. lam. zincata)	****	
	Resa pratica	10-12 m²/L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Su legno per migliorare la penetrazione è possibile diluire la prima mano fino al 10% con acqua.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 6-8 ore	
VERTENZE: Teme il gelo. Non ricoprire con si	malti a solvente. Su ferro applicare due mani.	Su legni esotici, piastrelle ed alcuni tipi di PVC, eseguire prove preliminari per verificare l'adesione de	

Boero Bartolomeo S.p.A.

L - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001 Email: gdboero@boero.it www.boerofaidate.it

applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza

CLASSIFICAZIONE COV: Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/q): 30 q/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 q/l COV.

"Ai sensi del D. Igs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."