982 - SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE IN GEL

Smalto anticorrosivo per esterni ed interni

DESCRIZIONE	Fondo e finitura dalle elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti metallici: si applica direttamente sul supporto riducendo così al minimo la preparazione delle superfici. La sua consistenza in gel lo rende facile da applicare perché non gocciola e non cola. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE SUPERFICI NUOVE Il supporto deve essere sano e coerente, esente da tracce di sporco, grasso o ruggine non aderente. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare tracce di vecchie pitture sfarinanti o incoerenti mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; le pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate. FINITURA Applicare almeno 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE. *Si consiglia di sovrapplicare l'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.*

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• antiruggine	Destinazione d'uso	Manufatti in ferro nuovo, ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate, ringhiere, oggetti in ferro battuto), strutture metalliche in genere	SMALTO A SOLVENTE
• elevata resa	Base	Solvente	
• pronto all'uso	Aspetto del film	Brillante	
• non cola	Applicabilità	★★★★☆	
• applicazione diretta sul supporto	Copertura	★★★★☆	
	Resistenza UV	★★★★☆	
	Resistenza alla corrosione	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m²/L per mano in funzione del tipo di supporto e dello spessore applicato	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario diluire massimo al 3% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con umidità elevata. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acquaragia. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 500 g/l COV.
"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

CQ Rev 00 – Dicembre 2017

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it