



fai da te

983 - SMALTO ANTIRUGGINE ANTICHIZZATO

Smalto anticorrosivo per esterni ed interni a finitura antichizzata

DESCRIZIONE

Smalto ad elevate proprietà anticorrosive da applicare direttamente sul supporto riducendo così al minimo la preparazione della superficie. Può essere utilizzato come fondo e finitura antichizzata per tutti i supporti metallici. La sua consistenza in gel lo rende facile da applicare perché non gocciola e non cola. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Il supporto deve essere sano e coerente, esente da tracce di sporco, grasso o ruggine non aderente.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare tracce di vecchie pitture sfarinanti o incoerenti mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; le pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

FINITURA

Applicare almeno 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE ANTICHIZZATO.

Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Tinte Pronte

Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO A SOLVENTE
• antiruggine	Destinazione d'uso	Manufatti in ferro nuovo, ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate, ringhiere, oggetti in ferro battuto), strutture metalliche in genere	
• pronto all'uso	Base	Solvente	
• effetto antichizzato	Aspetto del film	Satinato metallizzato	
• non cola	Applicabilità	★★★★★	
• applicazione diretta sul supporto	Copertura	★★★★★	
	Resistenza UV	★★★★★	
	Resistenza alla corrosione	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto e dello spessore applicato	
	Attrezzi	Pennello, rullo. E' possibile l'applicazione a spruzzo (10% circa) al fine di ottenere su superfici ampie un aspetto più uniforme	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario diluire massimo al 3% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore	

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con umidità elevata. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 500 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it