

QUARZOFINO		919...
RIVESTIMENTO ACRILICO ANTIALGA CON FARINA DI QUARZO PER INTERNI ED ESTERNI		
ADATTA PER INTONACO CIVILE PREFABBRICATI, AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO		
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Pittura acrilica al quarzo per interno ed esterno. Idonea per qualsiasi tipo di supporto murale, intonaco, gesso, cartongesso adeguatamente preparato e per sottobalconi, muretti, piccole strutture esterne. Caratterizzata da buona copertura e buon potere riempitivo che aiuta a mascherare le irregolarità del supporto. La presenza di speciali additivi, protegge il film dall'aggressione di alghe, muffe etc., perchè conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).	
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Composizione	legante a base di resine acriliche in emulsione e quarzo a granulometria controllata
	Aspetto del film	Opaco
	Peso specifico	1,70 ± 0,05 kg/L a 20 °C
	Viscosità	40000 ± 10000 cP Brookfield G6 V10 a 20 °C
	Resa pratica	5-8 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
GAMMA COLORI	Bianco – Tintometro JustColors	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume
	Pennello Rullo	aggiungere fino al 20-30 % di acqua potabile
	<i>Tinte derivate da basi diverse dalla A, necessitano diluizioni inferiori : massimo 10% in volume .</i>	
SISTEMA APPLICATIVO	I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane. Applicare 2 mani di QUARZOFINO su supporto opportunamente trattato con FISSATIVO .	
ESSICCAZIONE	A 20° C e 65% U.R. : Asciutto al tatto in 3-4 ore. La seconda mano dopo 8 ore.	
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.	
NORME DI SICUREZZA	Consultare la relativa scheda di sicurezza.	

CQ Rev 0 - Marzo 2014

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 010 5500305

Email: gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it