

SCHEMA TECNICA



SMALTO ANTIRUGGINE antichizzato		983...
SMALTO ANTICORROSIVO PER ESTERNI ED INTERNI		
MANUFATTI IN FERRO NUOVO , FERRO VECCHIO (CANCELLATE, INFERRIATE, GRATE, RINGHIERE, OGGETTI IN FERRO BATTUTO), STRUTTURE METALLICHE IN GENERE		
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	<p>Fondo e finitura dalle elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti metallici , aspetto antichizzato.</p> <p>Si applica direttamente su ferro riducendo al minimo la preparazione delle superfici.</p> <p>E' ideale per il "fai da te" non gocciola e non cola grazie alla sua consistenza gelatinosa .</p>	
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Composizione	Legante a base di resine alchidiche modificate speciali pigmenti anticorrosivi
	Aspetto del film	Satinato metallizzato
	Peso specifico	1,40 ± 0,05 kg/L a 20 °C
	Viscosità	4000 ± 1.000 cP Brookfield G3V10 a 20 °C
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo del supporto e dello spessore applicato
GAMMA COLORI	Tinte Pronte – Tintometro JustColors (grana fine, grana grossa)	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume
	Pennello Rullo	Pronto all'uso; se necessario diluire massimo al 3% con SOLVENTE ACQUARAGIA.
SISTEMA APPLICATIVO	<p>I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco e grasso, ruggine non aderente. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.</p> <p>Su supporti non verniciati applicare almeno due mani di prodotto.</p> <p><i>Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.</i></p>	
ESSICCAZIONE	<p>A 20° C e 65% U.R. : Asciutto al tatto in 4-6 ore La seconda mano dopo 24 ore</p>	
AVVERTENZE	<p>Teme il gelo.</p> <p>Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.</p>	
NORME DI SICUREZZA	Consultare la relativa scheda di sicurezza.	

CQ Rev 0 - Marzo 2014

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305
Email: gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it