



733 – 3-POWER BIANCO

Fondo antiruggine alchidico

DESCRIZIONE Pittura anticorrosiva di fondo con elevatissime resistenze all'esterno anche in ambienti aggressivi e marini. Grazie all'ottima adesione e all'alto potere riempitivo è ideale anche su legno come fondo di preparazione, migliorando la facilità di applicazione della finitura scelta. Il colore bianco e la buona distensione del film simili a quelle di uno smalto opaco, ne consentono anche l'utilizzo come finitura per interni a piacevole effetto opaco su porte, finestre, scaffalature, etc. Ideale per il fai da te.

PREPARAZIONE
I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso, ruggine e calamina. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

SISTEMA APPLICATIVO
FINITURA
Applicare 1-2 mani di FONDO 3-POWER BIANCO. Sovrapplicabile con smalti ad acqua o a solvente.

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO A SOLVENTE
• antiruggine	Destinazione d'uso	Supporti in ferro (esente da calamina e ruggine), legno nuovo	
• elevata copertura	Base	Resine alchidiche	
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
• resa elevata	Potere antiruggine	★★★★★	
• alto potere riempitivo	Resa pratica	11-13 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
	Diluizione in volume	Massimo 10% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore	

AVVERTENZE: Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore dall'applicazione di 3-POWER BIANCO. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 490 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

↔ INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,5 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it