



# 770 - FLATTING BRILLANTE

## Vernice brillante protettiva per legno

### DESCRIZIONE

Finitura trasparente brillante per la protezione e decorazione di superfici in legno esposte all'interno o all'esterno. Grazie all'elevata resistenza agli agenti atmosferici è ideale anche per condizioni ambientali molto severe come quelle marine o montane. Facile da applicare, ottima elasticità ed elevata capacità riempitiva. Ideale per il fai da te.

### SISTEMA APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE

**SUPERFICI NUOVE:** Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc.

**SUPERFICI GIÀ PITTURATE:** Eliminare tracce di vecchie pitture mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie. Se necessario, applicare 1 mano di IMPREGNANTE PER LEGNO.

#### FINITURA

Applicare 2 mani di FLATTING BRILLANTE. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

Vantaggi		Info Tecniche	
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Destinazione d'uso	Legno (imbarcazioni da diporto, infissi, ecc.)	FLATTING A SOLVENTE
• elevata brillantezza	Base	Resine sintetiche	
• elevata resa	Aspetto del film	Brillante	
• facile applicazione	Resistenza UV	★★★★★	
	Protezione all'esterno	★★★★★	
	Elasticità	★★★★★	
	Facilità di manutenzione	★★★★★	
	Resa pratica	11-12 m <sup>2</sup> /L per mano	
	Attrezzi	Pennello	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo il 2% di SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4 ore. La seconda mano dopo 24 ore	

 INTERNO-ESTERNO

### GAMMA COLORI

Neutro

Sistema Tintometrico 

### FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)

**AVVERTENZE:** Agitare accuratamente prima e durante l'uso. Lavare gli attrezzi con SOLVENTE ACQUARAGIA. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Le tinte della collezione, sono influenzate dal legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Applicare in ambienti ben areati.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/e): 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 400 g/l COV. "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."