



# 780 – ANTIRUGGINE FONDO

## Pittura anticorrosiva a base di resine alchidiche

<b>DESCRIZIONE</b>	Pittura antiruggine grigia con ottimo potere riempitivo e ottima copertura. Protegge i supporti in ferro dalla corrosione e, grazie al suo elevato grado di adesione, può essere utilizzata come fondo anche su supporti in legno. Ideale per il fai da te.
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>PREPARAZIONE</b> I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso e ruggine. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Applicare 1-2 mani di ANTIRUGGINE FONDO.  <b>FINITURA</b> Sovrapplicabile con smalti a solvente (es. SMALTO UTRARESISTENTE BRILLANTE) o smalti ad acqua.

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO A SOLVENTE
• antiruggine	Destinazione d'uso	Supporti in ferro, legno	
• elevata copertura	Base	Resine alchidiche	
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
	Potere antiruggine	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Massimo 5% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

**AVVERTENZE:** Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore dall'applicazione di ANTIRUGGINE FONDO. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 490 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

 INTERNO-ESTERNO

### GAMMA COLORI

Grigio

### FORMATI

0,5 / 2 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)